

Tabela zależności wartości opałowej od wilgotności

Drewno iglaste		Drewno liściaste	
Zawartość	Wartość	Zawartość	Wartość
wilgoci	opałowa	wilgoci	opałowa
[%]	[MJ/kg]	[%]	[MJ/kg]
0	18,72	0	18,00
1	18,51	1	17,79
2	18,29	2	17,58
3	18,08	3	17,38
4	17,87	4	17,17
5	17,66	5	16,96
6	17,45	6	16,75
7	17,24	7	16,54
8	17,02	8	16,34
9	16,81	9	16,13
10	16,6	10	15,92
11	16,39	11	15,71
12	16,17	12	15,50
13	15,96	13	15,30
14	15,75	14	15,09
15	15,54	15	14,88
16	15,33	16	14,67
17	15,11	17	14,46
18	14,90	18	14,26
19	14,69	19	14,05
20	14,48	20	13,84
21	14,27	21	13,63
22	14,05	22	13,42
23	13,84	23	13,22
24	13,63	24	13,01
25	13,42	25	12,80
26	13,21	26	12,59
27	12,99	27	12,39
28	12,78	28	12,17
29	12,57	29	11,97
30	12,36	30	11,76
31	12,15	31	11,55
32	11,94	32	11,34
33	11,72	33	11,13
34	11,51	34	10,92
35	11,30	35	10,72
36	11,09	36	10,51
37	10,88	37	10,30
38	10,66	38	10,09
39	10,45	39	9,88
40	10,25	40	9,67
41	10,03	41	9,46
42	9,82	42	9,26
43	9,60	43	9,05
44	9,39	44	8,84
45	9,18	45	8,63
46	8,97	46	8,42
47	8,76	47	8,21
48	8,55	48	8,01
49	8,33	49	7,80
50	8,12	50	7,59
51	7,91	51	7,38
52	7,70	52	7,17
53	7,49	53	6,96
54	7,27	54	6,75
55	7,06	55	6,55
56	6,85	56	6,34
57	6,64	57	6,13
58	6,43	58	5,92
59	6,21	59	5,71
60	6,00	60	5,50